



Fahrzeug- Dachbeschichtung CW-130

Für Aluminiumdächer von Caravan und Wohnwagen

Art des Werkstoffs:

Acrylharz-Dispersion, witterungsbeständig, abriebfest, UV-stabil, ausgehärtet zähelastisch.

Spezifisches Gewicht:	ca. 1,3
Trocknung/Aushärtung	Trocknungszeit 1-2 Stunden pro Schicht, je nach Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit
Farbton:	Weiss
	Sonderfarben auf Anfrage.
Verbrauch:	300g/m ² pro Schicht.
Überbrückung Metall, rundes Loch:	1 Schicht: bis 0,5 mm
2 Schichten:	bis 1,0 mm
3 Schichten:	bis 1,5 mm
4 Schichten:	bis 2,0 mm

Geeignet für alte und undichte Wohnwagendächer aus Aluminium (auch mit Alu-Lochfraß)

Verpackung und Lagerung:

Das Material ist im ungeöffneten Originalgebinde max. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei lagern.
Eimer zu 5 kg, 10 kg oder 12,5 kg oder Sonderabfüllungen im Kanister zu 5 kg, 15 kg und 30 kg.

Erfahrungsgemäß reichen 5 kg für die Aluminiumdächer von Wohnmobilen und mittelgroßen Wohnwagen, wobei die Schichtstärken von jedem Anwender und je nach Untergrundbeschaffenheit individuell verschieden sind.

Wir versenden mit GLS ab sofort eine 5 kg-Abfüllung im 12,5 Liter-Eimer (deutsches Festland) als Sondersendung mit Versandkosten von 9,90 EUR, - dieses hat gleich mehrere Vorteile:

Der Kunde kommt mit Pinsel / Rolle besser an das Beschichtungsprodukt.

Der größere Transporteimer ist stabiler und durch den tiefen Schwerpunkt auch deutlich standfester, somit konnte das Transport-Bruchrisiko nahezu ausgeschlossen werden.

Verarbeitung:

Fläche gründlich reinigen, ev. Reinigungsmittel komplett mit klarem Wasser abspülen!

Je nach gewünschter Rissüberbrückung werden 1-4 Schichten a 300g/m² aufgetragen durch Rollen oder Streichen. DUREXON CW-130 kann auch airless gespritzt werden.

Für Aluminiumdächer, die stark durch Algen und Moose vergrünen, kann die Zugabe von DUREXON Zusatzmittel AF zur Dachbeschichtung CW 130 (max. 5%) dieses verzögern.

Anwendungsgebiet:

Zur flexiblen abdichtenden Beschichtung von punktuell korrodierten oder aus anderen Gründen löchrigen Aluminium-Dächern von Caravans und Wohnwagen und ähnlich konstruierten Fahrzeugen (z.B. Selbstfahrimbiss, LKW-Aufbau).

Auch für Fahrzeuge auf Dauerstellplätzen in Meeresnähe geeignet.

Haftfähigkeit auf Aluminium und lackiertem Aluminium - gut / sehr gut

Haftfähigkeit auf Wohnmobilaufbauten / Dächer aus GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) - je nach Untergrundbeschaffenheit mittelmäßig bis sehr mäßig

Unsere Empfehlung gilt nur für Aluminiumdächer !!!

Um CW-130 auf das Aluminiumdach auftragen zu können, sollte das Aluminium haftfähig sein, also gleichmäßig angeschliffen, staubfrei, fettfrei und frei von Feuchtigkeit.
Die Haftfähigkeit sollte man stets an geeigneter, verdeckter Stelle prüfen.

Der Auftrag mit einer Schwammrolle ergibt das glatteste, aber auch das dünnste Ergebnis - es sind dann je nach gewünschter Beschichtungsstärke oft 3-10 Aufträge oder mehr erforderlich.

Üblicherweise wird CW-130 mit einer Flies-Rolle / Kurzhaar-Rolle aufgetragen und ergibt dann eine Oberfläche, deren leichte Unebenheiten man fühlen oder bei genauerer Betrachtung auch sehen kann. Es werden üblicherweise / erfahrungsgemäß meist 2-4 Schichten aufgetragen.

Weist das zu beschichtende Aluminiumdach bereits geringen Lochfraß auf oder sind leichte Risse zu überbrücken, dann sollten diese Stellen vorab mit einem Plastikspachtel vorbearbeitet werden, also dort dann mit dem stark geneigten Spachtel vorab CW-130 in die Löcher / Risse hineindrücken (ggf. mehrfach) und trocknen lassen.

Hinweise:

Nicht unter +5° C verarbeiten (Luft u. Untergrund). Kein Regen, Tau etc. in den ersten 24 Std.
Die Werkzeuge sollten sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden. Unerwünschte Farbspritzer sofort mit Wasser entfernen.

Sofern gewünscht, kann nach einigen Jahren problemlos eine neue Schicht CW-130 auf vorhandene Schichten aufgebracht werden, auch bei eventuellen Umbauten ist eine Nachbeschichtung üblicherweise problemlos.

Nicht geeignet für Fahrzeuge die durch Waschanlagen / Lkw-Waschstraßen mit rotierenden Bürsten gereinigt werden - dies gilt insbesondere für Aufbauten aus GFK !

Handwäsche mit Schwamm wird empfohlen.

Dieses Produktblatt bitte bei einem eventuellen Verkauf des Fahrzeuges / Wohnwagens an den Nachbesitzer weitergeben.

Unsere Produkte sind für Fachbetriebe bestimmt. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift entsprechen unserer Erfahrung. Wir haften im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eine Verantwortung für die Eignung der Produkte und für die Verarbeitung wird nicht übernommen.



1.4.2012
DUREXON-Dachbeschichtungen Inh. Stephan Krause
Lindenstr.11, 24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. : 04193 - 90 36 951 Fax : 04193 - 9036 957
www.durexon.de, mail : info@durexon.de