



# Silicatfestiger 2515 (Grundierung für DUREXON 2525 Perl)

---

## Art des Werkstoffs:

Wässrige, alkalibeständige Siliconharz-Emulsion mit Acryl-Dispersion zur verfestigenden und wasserabweisenden Grundierung.  
Besonders für unbehandelte und abgewitterte Flächen vor der Beschichtung mit der Silicatfarbe DUREXON 2525 Perl.

Spezifisches Gewicht:	ca. 1,0
Trocknung/Aushärtung	Bei 20° C nach 12 Std. überstreichbar.
Verbrauch:	Je nach Untergrundrauigkeit und Auftrag, empfohlen 200 - 500 ml/m <sup>2</sup> in einem Arbeitsgang.

## Verpackung und Lagerung:

Das Material ist im ungeöffneten Originalgebilde max. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei lagern.  
Gebinde zu 10 l und 5 l.

## Anwendungsgebiet:

Grundierung und Verfestigung für saugende, unbehandelte mineralische Untergründe wie Kalksandstein, Ziegelmauerwerk, Faserzementplatten, Putze und Sichtbeton. Gut geeignet auch für abgewitterte Flächen von Dispersionsfarben.

## Verarbeitung:

Reinigung von alten und verschmutzten Untergründen z.B. mit Heißdampf oder mit 10%iger Salmiaklösung. Bei Tensidreinigern mindestens 4 Wochen warten! Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein. Glasflächen oder Alu-Rahmen schützen oder Spritzer **sofort** mit Wasser abspülen. Auftragen durch Streichen, Rollen oder (airless) Spritzen.

## Hinweise:

Nicht unter +5° C verarbeiten (Luft u. Untergrund). Kein Regen, Tau etc. in den ersten 6 Std.  
Die Werkzeuge sollten sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden. Unerwünschte Spritzer **sofort** mit Wasser entfernen. Nicht in Kinderhände gelangen lassen.  
GIS-Code M-GF 01, WGK 1, Abfall 08 01 03

---

Unsere Produkte sind für Fachbetriebe bestimmt. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift entsprechen unserer Erfahrung. Wir haften im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eine Verantwortung für die Eignung der Produkte und für die Verarbeitung wird nicht übernommen.

---



DUREXON-Dachbeschichtungen Inh. Stephan Krause  
Lindenstr.11, 24558 Henstedt-Ulzburg  
Tel. : 04193 - 90 36 951 Fax : 04193 - 9036 957  
www.durexon.de, mail : info @durexon.de