



## Tiefengrund 2810 (verfestigend)

---

### Art des Werkstoffes:

Einkomponentiges Reinacrylharz, farblos, lösemittelhaltig.

Spezifisches Gewicht:	ca. 0,85
Verarbeitungstemperatur:	Ab 0° C. Bei Temperaturen unter +10° C dauert die Antrocknung durch die verzögerte Abdampfung des Lösungsmittels jedoch sehr lang.
Flammpunkt:	über 21° C, VbF A II
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1

### Verpackung und Lagerung:

Das Material ist im ungeöffneten Originalgebinde max. 6 Monate lagerfähig. Hohe Lagertemperaturen unbedingt vermeiden, Kühl, aber frostfrei lagern.

Gebinde zu 5 l und 10 l.

### Verarbeitung:

Der Untergrund muß trocken, staubfrei und haftfähig sein. Dachtemperatur nicht über 40°C. Nicht verdünnen! Auftragen mit Pinsel, Rolle, Pumpspritze oder ex-geschütztem Spritzgerät. Nur dünn auftragen, ca 300ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang. Anzahl der Arbeitsgänge abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. Schichtbildung unbedingt vermeiden. Glanzflächen weisen auf Schichtbildung hin, dort ist dann eine schlechte Haftung für nachfolgende Schichten aus z.B. DUREXON A-200 Dachbeschichtung gegeben. Material vor dem Überarbeiten ablüften lassen, Wartezeit temperaturabhängig! Spritzdaten für Airless: Spritzdruck 140 – 160 bar, Volumenstrom bei 120 bar mind. 3 l/min., Düse 0,28 mm, Lackschlauch. Spritzabstand 25 cm, Spritzwinkel 40 -60 Grad.

### Anwendungsgebiete:

Tiefengrund zum Verfestigen von mürben oder sandenden Dachsteinen vor der nachfolgenden Beschichtung mit DUREXON A-200 Dachbeschichtung

Bei der Beschichtung von asbestfreien Faserzementdächern zur vorherigen Faserbindung und Verfestigung. Allgemein zur verfestigenden Grundierung mineralischer Flächen

### Hinweise:

Die Werkzeuge sollten nach Gebrauch mit DUREXON cryl-Verdünnung gereinigt werden. Das flüssige Produkt darf nicht in Gewässer gelangen. Brandschutz bei lösemittelhaltigen Produkten beachten. Xn Gesundheitsschädlich, ADR UN 1139 Klasse 3(F1), III, VbF AII, Abfall ASN 080111, GIS-Code M-GF 03, VOC 715 g/ltr

R 10 - 51/53 – 65 – 66- 67      S 2 – 16 - 23 – 24/25 – 29 – 51 - 62

---

Unsere Produkte sind für Fachbetriebe bestimmt. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift entsprechen unserer Erfahrung. Wir haften im Rahmen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eine Verantwortung für die Eignung der Produkte und für die Verarbeitung wird nicht übernommen.

---

1.1.2012



DUREXON-Dachbeschichtungen Inh. Stephan Krause  
Lindenstr.11, 24558 Henstedt-Ulzburg  
Tel. : 04193 - 90 36 951 Fax : 04193 - 9036 957  
www.durexon.de, mail : info @durexon.de